

- INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

PRÜFZEUGNIS

**zur rutschhemmenden Eigenschaft von Poresta SELECT Duschelementen
in nassbelasteten Barfußbereichen**

Prüfobjekt: **Dekorativer Schichtstoff (HPL)**
Artikelbez.: **Poresta SELECT Duschelemente**
Auftraggeber: **poresta systems GmbH
Illbruckstr. 1
34537 Bad Wildungen**
Zeugnisnummer: **85891901.001**
Prüfdatum: **22.11.2018**
Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**
Prüfgrundlage: **DIN 51097 "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe
Ebene" Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**

Die Anlieferungen der Probelbeläge erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Das Prüfzeugnis umfasst 2 Seiten.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis hat eine Geltungsdauer von 5 Jahren ab Prüfdatum.
Auszugsweise Veröffentlichungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung
des Untersuchungsinstitutes Großburgwedel.

Großburgwedel, 05.02.2019



Gegr. 1941

Seite 2 des Prüfzeugnis-Nr. 85891901.001

Produktbez.: Poresta SELECT Duschelemente
Materialart der Oberfläche: HPL-Schichtstoff
Nennabmessungen: nach Angabe diverse Abmessungen je nach Größe des bodenebenen Duschsystems verfügbar
Dekore: nach Angabe diverse Dekore in Kombination mit den geprüften Oberflächenstrukturen verfügbar

Prüfgegenstand	Bezeichnung der Oberflächenstruktur	Beschreibung der Oberflächenstruktur	Dekor des Prüfmusters	Mittlerer Gesamtakeptanzwinkel		Klasse der Rutschhemmung gemäß DIN 51097
				parallel zur Struktur	senkrecht zur Struktur	
8543/18/01 Werkmaß: 1000 x 500 x 19,8[mm]	PURE/WOOD (PUW)	Holzmaserungsstrukturnachbildung, eben, matt	Holzmaserungsstruktur- nachbildung - dunkelbraun	17°	22°	A
8543/18/04 Werkmaß: 1000 x 500 x 19,8[mm]	PURE (PUR)	eben, matt, feinrau strukturiert	Beige/hellgrau gewolkt	Mittlerer Gesamtakeptanzwinkel		B
8449/18/03 Werkmaß: 1000 x 500 x 20 [mm]	HANDMADE (HDM)	rau, genarbt strukturiert, matt	Weiß	Mittlerer Gesamtakeptanzwinkel		B

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.


Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer



Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer

Großburgwedel, 05.02.2019
Schu/pp



Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

