

– INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

P R Ü F Z E U G N I S

**zur rutschhemmenden Eigenschaft von Poresta SELECT Duschelementen
in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen**

Prüfobjekt: Dekorativer Schichtstoff (HPL)
Artikelbez.: Poresta SELECT Duschelemente
Auftraggeber: poresta systems GmbH
Illbruckstr. 1
34537 Bad Wildungen
Zeugnisnummer: 85891901.001
Prüfdatum: 22.11.2018
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prüfgrundlage: DIN 51130 (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft
– Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferungen der Probeläge erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Das Prüfzeugnis umfasst 2 Seiten.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis hat eine Geltungsdauer von 5 Jahren ab Prüfdatum.
Auszugsweise Veröffentlichungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung
des Untersuchungsinstitutes Großburgwedel.

Großburgwedel, 05.02.2019



Gegr. 1941

Seite 2 des Prüfzeugnis-Nr. 85891901.001

Produktbez.: Poresta SELECT Duschelemente
Materialart der Oberfläche: HPL-Schichtstoff
Nennabmessungen: nach Angabe diverse Abmessungen je nach Größe des bodenebenen Duschsystems verfügbar
Dekore: nach Angabe diverse Dekore in Kombination mit den geprüften Oberflächenstrukturen verfügbar

Prüfgegenstand	Bezeichnung der Oberflächenstruktur	Beschreibung der Oberflächenstruktur	Dekor des Prüfmusters	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel		Klasse der Rutschhemmung
				parallel zur Struktur	senkrecht zur Struktur	
8543/18/01 Werkmaß: 1000 x 500 x 19,8[mm]	PUREWOOD (PUW)	Holzmaserungsstruktur nachbildung, eben, matt	Holzmaserungsstruktur nachbildung - dunkelbraun	10,1°	11,2°	R 10
8543/18/02 Werkmaß: 1000 x 500 x 19,8[mm]	REFLECTWOOD (RFW)	Holzmaserungsstruktur nachbildung, eben, matt	Holzmaserungsstruktur nachbildung - hellbraun	12,9°	16,2°	R 10
				Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel		
8543/18/03 Werkmaß: 1000 x 500 x 19,8[mm]	PURE (PUR)	eben, matt, feinrau strukturiert	Beige/hellgrau gewolkt		8,0°	R 9
8449/18/03 Werkmaß: 1000 x 500 x 20 [mm]	HANDMADE (HDM)	rau, genarbt strukturiert, matt	Weiß		14,3°	R 10

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

F. Hötkemeyer

Dipl.-Ing. Friedrich Hötkemeyer



Großburgwedel, 05.02.2019
Schu/pp

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

